CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG TÂM PHÁT
29/3B ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0869222056 Email: sondepdota@gmail.com MST: 0313706717

SƠN DẦU (ALKYD) PHỦ MÀU DOTA

Mô tả sản phẩm	Sơn dầu (alkyd) phủ màu Dota là dòng sơn 1 thành phần được sản xuất từ nhựa alkyd, bột màu, dung môi và phụ gia.
Ứng dụng	Sơn dầu (alkyd) phủ màu Dota dùng để bảo vệ và trang trí các thiết bị, kết cấu bằng kim loại, gỗ. Sơn có độ bám dính tốt, bền màu và dễ dàng sử dụng. Sử dụng phù hợp cho các cấu kiện trong nhà và ngoài trời.
Công dụng	Sơn lên kết cấu kim loại, gỗ, . . . đã được sơn lót, sơn chống rỉ trước đó. Bám dính rất tốt trên bề mặt lớp sơn lót chống rỉ, độ che phủ tốt. Màu sắc tươi đẹp, độ bóng cao & bền màu trong điều kiện bình thường. Chịu ẩm, chịu mốc, chống tia cực tím ánh mặt trời, chống phai màu. Sử dụng dễ dàng, có thể thi công sơn ngay tại nơi chế tạo và nơi lắp dựng.
Màu sắc	Màu trong bảng màu sơn Dota, RAL hoặc theo màu yêu cầu của khách hàng.
Quy cách vỏ thùng	5 lít và 17,5 lít
Tỷ trọng *(Khối lượng riêng)*	1.00 ± 0.10
Chất pha loãng	Dầu hôi (dầu hoả) hoặc xăng A92 theo tỷ lệ từ 5 - 15% theo thể tích
Độ dày tiêu chuẩn	Màng sơn khô: ~ 40 ± 5 µm/lớp
Định mức *(Độ che phủ)*	Lý thuyết : 9 - 10 m2/lít. Tỷ lệ tiêu hao có thể thay đổi phụ thuộc điều kiện bề mặt, phương pháp sơn, môi trường …
Thời gian khô	Nhiệt độ 30 ^{0}C Khô sờ được 3 giờ Khô cứng 12 giờ
Thời gian sơn lớp kế tiếp	Tối thiểu 12 giờ
Bảo quản và tồn trữ	Tối đa 12 tháng. Dùng ngay sau khi mở nắp. Không cậy nắp khi chưa sử dụng, đặt thùng sơn ở vị trí đứng thẳng Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát tránh tia lửa và nguồn nhiệt
Điểm chớp cháy	> 35 ^{0}C

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải sạch, khô và không dính dầu mỡ trước khi sơn

Dụng cụ thi công, chất pha loãng

Súng phun thông thường, cọ quét, con lăn, . . .

Pha loãng bằng dầu hôi hoặc xăng A92 theo tỷ lệ từ 5 - 15% theo thể tích.

Sơ đồ sơn đề nghị

Số TT	Sản phẩm sơn sử dụng	Số lớp	Tổng độ dày màng sơn khô
1	**Bề mặt sắt thép:**		
	- Sơn chống rỉ xám DTR100, DTEL100; nâu đỏ DTR300, DTEL300	1 - 2	40 ± 5 µm/lớp
	- Sơn dầu phủ màu Dota (theo bảng màu Dota hoặc màu yêu cầu)	2	80 ± 10 µm
2	**Bề mặt gỗ:**		
	- Sơn dầu (alkyd) nhũ bạc Dota, mã DT005	1	30 ± 5 µm/lớp
	- Sơn dầu phủ màu Dota (theo bảng màu Dota hoặc màu yêu cầu)	2	80 ± 10 µm

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Thi công trong môi trường thông thoáng hạn chế hút bụi sơn. Đeo khẩu trang, kính, các thiết bị bảo hộ khi thi công.

Để xa tầm tay trẻ em, không tiếp xúc trực tiếp với sơn.

Không để sơn dính vào mắt, da. Nếu dính vào mắt nên rửa nhiều bằng nước sạch. Nếu có những biểu hiện khác thường đến các trung tâm y tế gần nhất.

Xử lý sơn thải, thừa theo tiêu chuẩn môi trường.