CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG TÂM PHÁT
29/3B ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0869222056 Email: sondepdota@gmail.com MST: 0313706717

SƠN EPOXY CHỐNG RỈ DOTA

Mô tả sản phẩm	Sơn epoxy chống rỉ Dota là dòng sơn 2 thành phần được sản xuất từ nhựa epoxy, oxide sắt, dung môi, phụ gia và chất đóng rắn.
Ứng dụng	Sơn epoxy chống rỉ Dota dùng làm lớp sơn lót đầu tiên trên bề mặt kim loại. Sử dụng phù hợp cho các kết cấu trong nhà và ngoài trời.
Công dụng	Độ chống rỉ tuyệt vời, ngăn chặn khả năng gây rỉ từ bên trong kim loại. Là lớp sơn ngăn cản bề mặt kim loại tiếp xúc với môi trường bên ngoài như không khí, nắng, mưa, nhiệt độ, gió, bụi, . . . Che lấp khiếm khuyết trên kim loại, làm cho bề mặt màng sơn đẹp hơn. Độ bám dính tuyệt hảo, tạo độ bám dính chặt cho lớp sơn phủ kế tiếp. Tiết kiệm sơn phủ hơn, màu sắc đẹp hơn, Thời gian bảo vệ lâu hơn, bền hơn.
Màu sắc	Màu xám, mã DTEL100 hoặc màu nâu đỏ, mã DTEL300
Quy cách vỏ thùng	Bộ nhỏ (5kg/bộ), Bộ lớn (20kg/bộ)
Tỷ lệ pha trộn	Theo khối lượng: 4 thành phần nước sơn pha với 1 thành phần chất đóng rắn
Chất pha loãng	Dung môi Dota (mã DTDM), tỷ lệ pha 5 - 15% theo thể tích
Thời gian sử dụng sau khi hoàn thành pha trộn sơn	Nhiệt độ 10 ^{0}C 20 ^{0}C 30 ^{0}C Thời gian 8 giờ 6 giờ 4 giờ
Tỷ trọng *(Khối lượng riêng)*	1.25 ± 0.05 kg/lít
Độ dày tiêu chuẩn	Màng sơn khô: ~ 50 ± 5 µm/lớp
Định mức *(Độ che phủ)*	Lý thuyết : 10 m2/lít. Tỷ lệ tiêu hao có thể thay đổi phụ thuộc điều kiện bề mặt, phương pháp sơn, môi trường …
Thời gian khô	Nhiệt độ 10 ^{0}C 20 ^{0}C 30 ^{0}C Khô sờ được 4 giờ 3 giờ 2 giờ Khô cứng 16 giờ 12 giờ 8 giờ
Thời gian sơn lớp kế tiếp	Tối thiểu 12 giờ 8 giờ 3 giờ
Bảo quản và tồn trữ	Tối đa 24 tháng. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát tránh tia lửa, nguồn nhiệt Không cậy nắp khi chưa sử dụng, đặt thùng sơn ở vị trí đứng thẳng Dùng ngay sau khi mở nắp
Điểm chớp cháy	> 48 ^{0}C

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải sạch, khô, bằng phẳng và không dính dầu mỡ. Bề mặt phải được mài nhẵn trước khi sơn, mỗi lớp sơn phải được mài nhám và vệ sinh sạch sẽ trước khi sơn lớp sơn tiếp theo.

Dụng cụ thi công, chất pha loãng

Súng phun, cọ quét, con lăn, . . .

Pha loãng bằng dung môi DTDM, tỷ lệ pha từ 5 - 15% theo thể tích.

Sơ đồ sơn đề nghị

Số TT	Sản phẩm sơn sử dụng	Số lớp	Tổng độ dày màng sơn khô
1	Sơn epoxy chống rỉ Dota (xám DTEL100, nâu đỏ DTEL300)	1 - 2	50 ± 5 µm/lớp
2	Sơn dầu (alkyd) phủ Dota, sơn epoxy phủ Dota, sơn PU 2K Dota	2	80 ± 10 µm

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Thi công trong môi trường thông thoáng hạn chế hút bụi sơn. Để xa tầm tay trẻ em, không tiếp xúc trực tiếp với sơn.

Đeo khẩu trang, kính, các thiết bị bảo hộ khi thi công.

Không để sơn dính vào mắt, da. Nếu dính vào mắt, da nên rửa nhiều bằng nước sạch; nếu có những biểu hiện khác thường đến các trung tâm y tế gần nhất.

Xử lý sơn thải, thừa theo tiêu chuẩn môi trường.