CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG TÂM PHÁT
29/3B ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0869222056 Email: sondepdota@gmail.com MST: 0313706717

SƠN LÓT KẼM 1K DOTA - DTKL1001

Mô tả sản phẩm	Sơn lót kẽm 1K Dota dùng cho thép mạ kẽm là dòng sơn 1 thành phần được sản xuất từ nhựa alkyd biến tính, bột kẽm, hoạt chất chống ăn mòn và phụ gia tạo độ bám dính tuyệt hảo trên bề mặt thép mạ kẽm và dễ thi công.
Ứng dụng	Sơn lót kẽm 1K Dota dùng làm lớp sơn lót đầu tiên trên bề mặt kim loại mạ kẽm. Sử dụng phù hợp cho các cấu kiện trong nhà và ngoài trời.
Công dụng	Ngăn chặn khả năng gây rỉ từ bên trong kim loại. Là lớp sơn ngăn cản bề mặt kim loại tiếp xúc với môi trường bên ngoài như không khí, nắng, mưa, nhiệt độ, gió, bụi, . . . Che lấp khiếm khuyết trên kim loại, làm cho bề mặt màng sơn đẹp hơn. Tạo độ bám dính chặt cho lớp sơn phủ kế tiếp. Tiết kiệm sơn phủ hơn, màu sắc đẹp hơn, Thời gian bảo vệ lâu hơn, bền hơn.
Màu sắc	Màu xám, mã DTKL1001
Quy cách vỏ thùng	17,5 lít
Tỷ trọng *(Khối lượng riêng)*	1.30 ± 0.05
Chất pha loãng	Xăng A92, xăng thơm, xăng công nghiệp theo tỷ lệ từ 5 - 15% theo thể tích
Độ dày tiêu chuẩn	Màng sơn khô: ~ 40 ± 5 µm/lớp
Định mức *(Độ che phủ)*	Lý thuyết : 9 m2/lít. Tỷ lệ tiêu hao có thể thay đổi phụ thuộc điều kiện bề mặt, phương pháp sơn, môi trường …
Thời gian khô	Nhiệt độ 30 ^{0}C Khô sờ được 30 phút Khô cứng 12 giờ
Thời gian sơn lớp kế tiếp	Tối thiểu 6 giờ Tối đa 6 tháng
Bảo quản và tồn trữ	Tối đa 12 tháng Không cậy nắp khi chưa sử dụng, đặt thùng sơn ở vị trí đứng thẳng Dùng ngay sau khi mở nắp Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát tránh tia lửa và nguồn nhiệt
Điểm chớp cháy	> 43 ^{0}C

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải sạch, khô và không dính dầu mỡ. Bề mặt phải được chà nhám nhẵn trước khi sơn

Dụng cụ thi công, chất pha loãng

Súng phun thông thường, cọ quét, con lăn, . . .

Pha loãng bằng xăng A92, xăng thơm, xăng công nghiệp theo tỷ lệ từ 5 - 15% theo thể tích

Sơ đồ sơn đề nghị

Số TT	Sản phẩm sơn sử dụng	Số lớp	Tổng độ dày màng sơn khô
1	Sơn lót kẽm 1K Dota, mã DTKL1001	1 - 2	40 ± 5 µm/lớp
2	Sơn dầu (alkyd) phủ Dota (theo bảng màu Dota hoặc màu yêu cầu)	2	80 ± 10 µm

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Thi công trong môi trường thông thoáng hạn chế hút bụi sơn

Để xa tầm tay trẻ em, không tiếp xúc trực tiếp với sơn

Đeo khẩu trang, kính, các thiết bị bảo hộ khi thi công

Không để sơn dính vào mắt, da. Nếu dính vào mắt nên rửa nhiều bằng nước sạch. Nếu có những biểu hiện khác thường đến các trung tâm y tế gần nhất

Xử lý sơn thải, thừa theo tiêu chuẩn môi trường.